

CHEMIE

PHARMA

FOOD

PROZESS TECHNIK

DAS FACHMAGAZIN FÜR DIE GESAMTE PROZESSINDUSTRIE



Flexibles Bedienen

Konfigurierbare Kleinsteuerungen und sichere Schutztürsysteme erlauben schnelle Formatwechsel und den störungsfreien Betrieb eines Tray- und Steigenaufrichters. ► Seite 30



Maßgeschneiderte und leistungsfähige Beschichtungslösungen sind das Produkt enger Zusammenarbeit der Spezialisten.

Foto: OVE Plasmatec, FB Tribologie

Tribologie und Beschichtung Die Herausforderung Reibung meistern

Ob zur Abdichtung von Flüssigkeiten oder Gasen, für nahezu jeden Anwendungsfall gibt es das passende Dichtelement und einen geeigneten Werkstoff. Elastomere gehören aufgrund ihrer hervorragenden Dichteigenschaften und hohen Flexibilität zu den am häufigsten genutzten Materialien. Ihre Anpassungsfähigkeit an die Dichtflächen erzielt schon bei einfachen Geometrien, wie beispielsweise einem O-Ring, und korrektem Anpressen einen hohen Dichtheitsgrad. Darüber hinaus erleichtert die Dehnbarkeit der Werkstoffe die Handhabung der Komponenten. Doch so simpel der Einsatz von Elastomerdichtungen auf den ersten Blick erscheint, so anspruchsvoll ist es oftmals in der Praxis.

Herausforderung Einsatz

Wer kennt sie nicht, die Herausforderungen beim Einbau und Einsatz elastomerer Dichtelemente? Die Dichtungen sollen in erster Linie ihre Dichtfunktion erfüllen und gegenüber den eingesetzten Medien beständig sein. Doch häufig sind sie schon in der Verpackung verklebt oder lassen sich bei automatischer Montage nur stockend zuführen. Die notwendigen Kräfte zum Installieren der Komponenten sind manchmal unerwartet hoch und während der Fügevorgänge werden sie deshalb teilweise beschä-

digt. Sind die Dichtungen erst einmal an Ort und Stelle montiert und übernehmen ihre Funktion, stellen sich nur zu oft weitere, unerwünschte Phänomene ein. Ventile lassen sich nur schwer oder nach einiger Zeit gar nicht mehr verstellen. Im dynamischen Einsatz kommt es zu Stick-Slip-Effekten und Geräuschen oder die Dichtungen werden schneller abgerieben als erwartet und halten nur kurze Zeit den Belastungen stand. In den meisten dieser Fälle heißt der Übeltäter Reibung.

Herausforderung Reibung

Wissenschaftlich gesehen ist die Reibung bei Gummiwerkstoffen sehr komplex. Innere Dämpfungsverluste durch wechselnde Verformungen spielen beim Gleiten von Elastomeren auf Oberflächen ebenso eine Rolle, wie ihr viskoelastisches Verhalten.

Werden, wie im Falle der meisten Dichtungen, Elastomerwerkstoffe an Oberflächen angepresst, dringen sie in die Rauheitstäler der Gegenläufflächen ein. Dies wirkt sich sehr positiv auf das Dichtverhalten von Gummidichtungen aus, hat jedoch einen eher negativen Einfluss auf die Reibung bei Montagevorgängen oder beim dynamischen Einsatz der Komponenten. Mit klassischen Reibgesetzen kann der Gum-

mireibung nicht begegnet werden. Sie ist neben der Flächenpressung auch von anderen Faktoren, wie der Temperatur oder Gleitgeschwindigkeit abhängig. Es ist daher oft recht schwierig, die Probleme, die durch die Reibung hervorgerufen werden, in den einzelnen Anwendungen zu lösen. Je nach Werkstoff, Dichtungsgeometrie, Einsatz- und Montagebedingungen ergibt sich eine spezielle Reibproblematik. Die Lösungsmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Anforderungen.

Die Herausforderung Reibung meistern

Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie das Thema Reibung bei der Anwendung von Elastomerdichtungen gemeistert werden kann. Aus technischer Sicht bieten sich verschiedene Wege an. Beleuchtet man die Thematik jedoch auch vom wirtschaftlichen Standpunkt und beachtet Zusatzanforderungen, wie die Themen der Sauberkeit oder Prozesssicherheit, fällt die Einschätzung häufig unterschiedlich aus.

Die gängigste Lösung ist das Schmieren der Dichtungen mit Ölen, Fetten oder Pulvern. Aus wirtschaftlicher Sicht die Mittel der Wahl, bringen Schmierstoffe jedoch technisch gesehen einige Nachteile mit sich. Silikonöle verbieten sich im Hinblick auf La-

ckieranlagen. Alle Varianten verunreinigen Montageanlagen und Maschinenbauteile. Durch Abtragung oder Trocknen verliert sich die Schmierwirkung nach einiger Zeit und bei manuellem Auftrag sind die Mengenunterschiede teilweise gravierend. Die notwendige Prozesssicherheit bei Montage und Einsatz der Dichtungen ist damit häufig nicht mehr gegeben.

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Reiboptimierung der Dichtungswerkstoffe selbst. So können unterschiedliche, reibungsreduzierende Substanzen, wie PTFE oder MoS₂, den Elastomermischungen zugesetzt werden. Diese Stoffe beeinflussen jedoch nicht nur die Reibeigenschaften der Elastomere, sondern verändern auch andere physikalischen Merkmale. So leidet beispielsweise häufig der Druckverformungsrest und damit die Funktion der Dichtungen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht hält dieser Ansatz zumeist nicht stand. Die Lösung eines jeden Reibproblems würde in der Entwicklung eines neuen Werkstoffes resultieren, was sich jedoch selbst bei hohen Stückzahlen selten rechtfertigen lässt.

Oftmals hilft technisch auch die Veränderung der Dichtungsgeometrie. Statt Standard-O-Ringen können Lippendichtungen oder Formteile eingesetzt werden. Diese müssen weitaus schwächer an die Gegen-dichtflächen angepresst sein, wodurch die resultierende Reibung geringer ausfällt. Die Kosten solcher oft kundenspezifischen Dichtungen liegen jedoch im Regelfall um ein Vielfaches über denen einer Standarddichtung. Als sinnvolle Alternative kristallisiert sich sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht eine nachträgliche, permanente Veränderung der Dichtungs-

oberflächen heraus. Hier kommen sowohl chemische Veränderungen der Werkstoffoberflächen als auch der Auftrag von Beschichtungen in Frage. In Batchprozessen durchgeführt, garantieren beide Alternativen eine gleichmäßige Ausführung und bieten damit höchstmögliche Prozesssicherheit.

Bei einer chemischen Optimierung der Reibeigenschaften werden die Dichtungen zumeist mit Halogenen behandelt. Durch die ablaufenden Reaktionen kommt es zu einer marginalen Verhärtung der Oberflächen, was zu einer Reduzierung der Reibwerte führt. Für einen korrekten Behandlungsgrad müssen die Prozessparameter und Reaktionssubstanzen jedoch mit Bedacht ausgewählt sein. Leider lässt sich diese sehr kostengünstige Variante der Reibungsreduzierung nur bei einigen wenigen Elastomertypen durchführen.

Daher bietet sich in den meisten Fällen das Aufbringen von Gleitlacken an. Diese sind vielseitig einsetzbar und haften bei entsprechend professioneller Vorbehandlung der Bauteile auf allen Elastomertypen. Bei Auswahl der passenden Substanzen bewältigen die elastischen Beschichtungen dauerhaft unterschiedliche Reibprobleme und bieten saubere Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbedingungen.

Lösungen mit Beschichtungen

Obwohl das Angebot an Gleitlacken am Markt sehr umfangreich ist, gibt es Beschichtungslösungen nicht von der Stange. Jede Reibproblematik und Dichtungsanwendung müssen als neues Projekt verstanden werden. Startpunkt einer Betrachtung bilden dabei drei grundlegende Fragestellung. Um welche Art Dichtung handelt es sich?

Unter welchen Bedingungen wird sie eingesetzt? Und was soll durch das Beschichten der Dichtung in der Anwendung wirklich erreicht werden?

So macht es einen Unterschied, ob die Reibkräfte im dynamischen Einsatz einer Dichtung dauerhaft reduziert werden sollen, oder ob nach einer einmaligen Montageerleichterung gesucht wird. Medien und Temperaturen beeinflussen Gleitlacke in gleicher Weise, wie sie die Auswahl der Dichtungswerkstoffe bestimmen. Daneben sind noch viele weitere Faktoren entscheidend für die richtige Wahl von Beschichtungssubstanzen und -prozessen.

Werden beispielsweise, wie im Falle von Trinkwasser- oder Medizinanwendungen, Institutsfreigaben für den Dichtungswerkstoff gefordert, sind diese oder vergleichbare Freigaben natürlich auch für einen Gleitlack notwendig. Design, Größe und Stückzahl der Dichtungen sowie die Qualitätsanforderungen an das fertige Produkt fließen ebenfalls in die Entscheidung mit ein. Sogar die Art der Dichtungsmontage spielt eine Rolle bei der Definition der passenden Beschichtung.

Nur eine Betrachtung aller wichtigen Einflussfaktoren aus Sicht der Anwendung, des Dichtelements und der Beschichtung führt letztlich zu einem zuverlässigen Produkt. Maßgeschneiderte und leistungsfähige Beschichtungslösungen sind also das Produkt enger Zusammenarbeit der Spezialisten in den Bereichen Dichtung, Anwendung und Oberflächen.

Autor _____
Carsten Ebert, OVE Plasmatec GmbH

DIE INTELLIGENTE LÖSUNG FÜR IHREN VAKUUMPROZESS Die neue COBRA PLUS

- STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG
- KOSTENEINSPARUNG
- BEWÄHRTE SCHRAUBEN-VAKUUMTECHNOLOGIE

www.buschvacuum.com

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS